



## BEZEŠNÉ **NEREZOVÉ** HYDRAULICKÉ TRUBKY

DIN 50049: Na vyžádání je možno ke každé dodávce přiložit osvědčení 2.2 nebo odběrové osvědčení 3.1B.

Svařitelnost: Svařitelné jsou trubky dle běžných postupů bez přehřívání či jiných úprav.

Délky: Výrobní délky: 4-6 m, běžně dodávány délky 6 m.  
Délková tolerance +30mm/-0mm.

Rozměry: Nabídka rozměrů viz. tabulka na další straně.

## Maximální provozní tlaky nerezových trubek (bar):

Vnější Ø mm	Síla stěny mm	Materiál	
		1.4541	1.4571
6	1	470	490
8	1	353	367
8	1,5	529	551
10	1	282	294
10	1,5	423	441
10	2	-	588
10	2,5	-	735
12	1	235	245
12	1,5	353	367
12	2	-	490
14	1,5	-	315
14	2	-	420
14	2,5	-	525
15	1	-	196
15	1,5	282	294
15	2	376	392
16	1,5	264	276
16	2	353	367
16	2,5	441	459
16	3	529	551
18	1	-	163
18	1,5	235	245
18	2	313	327
20	1,5	212	-
20	2	282	294
20	2,5	423	367
20	3	-	441
22	1,5	192	200
22	2	256	267
22	2,5	-	334
25	2	226	235
25	2,5	282	294
25	3	338	353
28	1,5	151	157
28	2	201	210
28	2,5	252	-
30	3	282	294
30	4	376	392
35	2	-	168
35	2,5	201	210
38	4	-	309
38	5	-	387
42	2	134	140
42	3	-	210